

SPECTRAL ELASTIC 635

Полиуретановая уплотняющая масса

Описание

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ МАССА SPECTRAL ELASTIC 635 - является однокомпонентным продуктом отвердевающим благодаря реакции с находящейся в воздухе влагой. Служить для уплотнения соединений жести, свариваемых и спаиваемых мест. Создаёт прочную и эластичную оболочку, не сморщивается и не трескается.

Полиуретановая уплотняющая масса SPECTRAL ELASTIC 635 - обладает очень хорошей адгезией как с голой так и лакированной жостью, может покрываться любыми акриловыми лаками. Устойчивая на воздействия воды и атмосферных явлений, однако мало устойчивая на воздействие ультрафиолетовых лучей.

Применение

Полиуретановая уплотняющая массу SPECTRAL ELASTIC 635 рекомендуется для обработки сварочных швов между металлическими частями кузова, оправы фар, крыши, сточных каналов, окон и других частей.

Подготовка поверхности

Очистить от ржавчины и грязи, обезжирить и осушить.

Правила использования

Перерезать тубу аппликатора для получения необходимого диаметра выжимания. После удаления металлического дна и поглотителя влаги, выдавливать массу при помощи ручного или пневматического пистолета. Оптимальная температура воздуха в рабочем помещении от + 5 °C до + 35 °C.

Время высыхания

Начальная стадия – около 60 мин. при температуре 20°C.

Окончательное высыхание: при толщине оболочки 3-4 мм – 24 часа.

Нанесение лака

В зависимости от толщины слоя – через 1-2 часа после нанесения массы.

Содержание летучих органических веществ

VOC допуст. (кат. В/5) = 840г/л

VOC = 140г/л

Содержание летучих органических веществ согласно Распоряжению министра Экономики Республики Польши от 16 января 2007г. (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2007r) и директива ЕС 2004/42/CE от 21 апреля 2004г.

Цвет

Черный, серый, белый

Чистка инструмента:

Растворитель для акриловых продуктов SOLV 855 либо растворитель для нитроцеллюлозных изделий.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности

Полиуретановая уплотняющая масса SPECTRAL ELASTIC 635: 8 месяцев при температуре 20°C.

Правила Безопасности:

Согласно Карте Безопасности данного продукта

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL