

## Средство для защиты кузова **SPECTRAL ELASTIC 615**

### Описание:

Средство для защиты кузова **SPECTRAL ELASTIC 615** – это продукт, образующий плотную, эластичную плёнку на кузове автомобиля. Нанесенный слой SPECTRAL ELASTIC 615 имеет крупнозернистую структуру и защищает покрытие от удара камней. Средство также защищает покрытие от воздействия бензина, масел, воды и солей. Обладает шумопоглощающими свойствами. SPECTRAL ELASTIC 615 производится на основе синтетических смол и не содержит асфальтов и битумов. Может покрываться любыми акриловыми лаками. Средство соответствует современным экологическим требованиям, так как содержит меньшее количество растворителей.

### Может использоваться на следующих видах поверхностей:

- полиэфирные шпатлёвки Novol,
- сталь,
- алюминий,
- оцинкованная сталь,
- нержавеющая сталь,
- грунт реактивный (wash primer),
- пластмассы,
- полиэфирные ламинаты,
- акриловые двухкомпонентные грунты,
- эпоксидные грунты.

### Подготовка поверхности:

- шпатлёвки полиэфирные отшлифовать методом «на сухо» P120;
- стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» P80– P120;
- алюминиевую поверхность обезжирить, отматировать наждачной тканью и снова обезжирить;
- оцинкованную поверхность обезжирить и отматировать наждачной тканью (и снова обезжирить);
- нержавеющую сталь обезжирить;
- пластмассовую поверхность обработать средством для удаления силикона PLUS 780, отматировать наждачной тканью, снова обезжирить;
- полиэфирные ламинаты обезжирить и отшлифовать методом «на сухо» P80 – P120.

### Диаметр покрасочного пистолета, рабочее давление:

Наносить покрасочным пистолетом. Диаметр сопла: 4 мм, давление: 2 – 4 бар.

### Содержание летучих органических веществ:

Нанесение при помощи пистолета:

VOC допуст. (кат. B/5) = 840г/л.

VOC =500г/л.

Содержание летучих органических веществ согласно Распоряжению министра Экономики Республики Польши от 16 января 2007г. (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2007r) и директива ЕС 2004/42/CE от 21 апреля 2004г.

### Правила использования:

Поверхность кузова перед применением средства должна быть чистой, обезжиренная и сухая. Места, не предназначенные для покрытия средством следует закрыть.

#### **Перед применением упаковку следует встряхнуть!**

Нанести две или три слоя, делая 5 минутные перерывы на испарение после нанесения каждого. В случае непосредственного нанесения средства для защиты кузова **SPECTRAL ELASTIC 615** на сталь следует предварительно нанести слой антикоррозийного грунта, либо лака или эмали.

### Толщина слоя:

Около 100 мкм на один слой.

### Время сушки:

40-60 мин. при 20°C

**Лакирование:**

Через 1 час после нанесения последнего слоя средства можно покрывать поверхность лаком.

**Теоретический расход:**

1 литр средства SPECTRAL ELASTIC 615 позволяет получить около 4 м<sup>2</sup> сухого слоя толщиной около 100мкм.

**Цвет:**

Черный, серый, белый.

**Чистка инструмента:**

Лаковый бензин или похожий растворитель.

**Условия и время хранения:**

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

**Срок гарантии:**

Средство для защиты кузова SPECTRAL ELASTIC 615 - 24 месяца при температуре 20°C.

**Правила Безопасности:**

Согласно Карте Безопасности данного продукта

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

PL.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL