

SPECTRAL UNDER 355 (FLEX)

Описание:

SPECTRAL UNDER 355 (FLEX) – это грунт на основе акриловых смол. Предназначен главным образом для обработки «на сухо». Грунт хорошо шлифуется и имеет меньшую тенденцию «забивать» абразивный материал при механической обработке. Заданная вязкость распыления позволяет наносить гладкий слой; отлично заполняет достаточно большие риски и неровности ремонтируемой поверхности. Благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок грунт PROTECT 350 гарантирует превосходную антикоррозийную защиту и является прекрасным изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков.

Может применяться на следующих видах поверхностей:

- старые лаковые покрытия, включая покрытия термопластическими красками,
- полиэфирные шпатлевки NOVOL,
- сталь,
- алюминий,
- сталь нержавеющей,
- сталь оцинкованная,
- грунт реактивный (wash primer)
- пластмассовая поверхность,
- полиэфирные ламинаты.

Подготовка поверхности:

- старую лаковую поверхность обезжирить и отшлифовать «на сухо» наждачной бумагой P220-P360;
- полиэфирные шпатлевки отшлифовать до окончательного выравнивания «на сухо» наждачной бумагой P240-P320;
- стальную поверхность обезжирить и отшлифовать «на сухо» наждачной бумагой P120-P240;
- алюминиевую поверхность обезжирить и матировать наждачной тканью и снова обезжирить;
- оцинкованную поверхность обезжирить и матировать мелкозернистой наждачной тканью и снова обезжирить;
- нержавеющую сталь обезжирить;
- пластмассовую поверхность очистить смывкой для удаления и матировать наждачной тканью. Снова обезжирить и применить средство, повышающее адгезию, а также средство, улучшающее эластичность;
- полиэфирные ламинаты обезжирить и отшлифовать «на сухо» наждачной бумагой P280.

Подкрашивание:

Для подкрашивания можно применять цветные акриловые лаки - 15% к объему грунта. Отвердитель рассчитывать на объем подкрашенного грунта.

Пропорции смешивания:

	По объёму	По весу
Spectral UNDER 355	4	100
Отвердитель H 6525	1	15
Разбавитель для акриловых продуктов SOLV 855	10%	6

Сопутствующие продукты:

Ускоритель для акриловых продуктов PLUS 750

Разбавитель для акриловых изделий THIN 855 (Быстрый, Стандартный, Медленный).

Добавка улучшающая эластичность PLUS 775.

Время жизнеспособности смеси:

(срок пригодности к употреблению от момента смешивания с отвердителем)

1 час при 20°C.

Вязкость, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление.

DIN 4/20°C около 32 сек, Ø1.6÷1.8мм, 3÷4 бара.

