

SPECTRAL BASE - Серия 1000**Описание:**

Серия 1000 – это базовые лаки «металлик», «неметаллик», «перламутровые», получаемые при смешивании пигментных паст и связывающего SB-1000 по рецептурам NOVOL. Большой эффект и более высокое качество покрытия достигается при наложении поверхностного слоя – бесцветного лака Spectral.

Продукт предназначен для нанесения лакокрасочного покрытия новых легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и прицепов, покрытий на металлическую и пластмассовую поверхность и т.д.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

- акриловые, полиуретановые и эпоксидные грунты, старое лаковое покрытие.

Пропорции смешивания:

	По объёму
Spectral Base линия 1000	100
Разбавитель Spectral SOLV 875	50

Дополнительные продукты:

Бесцветные лаки серии Spectral.
Грунты и добавки серии Spectral.

Рабочая вязкость, сопло окрасочного пистолета, рабочее давление:

При добавлении Разбавителя Spectral:

DIN 4/20°C 15 сек

- HVLP – 2 бар, сопло Ø1.3÷1.4мм
- HP - 3÷4 бар, сопло Ø1.3÷1.4мм


Подготовка поверхности:

Ранее обработанную поверхность обезжирить и отматировать на сухо P400÷P500 или на мокро P800÷P1000.

Правила применения:

На соответственно подготовленное и обезжиренное покрытие следует распылить тонкий слой базового лака. За тем два полных слоя (в случае очень слабо укрывающих цветов, нанести следующий слой) и последним наносим тонкий слой для выравнивания цвета и равномерного уложения металлического зерна (только для металликов и перламутров) увеличивая расстояние пистолета от поверхности. Между слоями делаем перерывы на испарение до матовости поверхности.


Через 15 мин от нанесения последнего слоя следует нанести слой бесцветного лака Spectral. **Для улучшения укрывистости рекомендуется применение грунтов Spectral соответствующих оттенков серого цвета!**




База серия 1000 100
Разбавитель 50




Измерительная линейка
2:1




Разбавить:
DIN 4/20°C
15s



0,5+2÷3+0,5
Ø 1.3 - 1.4 мм



До матирования



Рабочая твёрдость
после нанесения
бесцветного лака

Толщина сухого слоя:

15÷25 μm - общая.

Процесс нанесения:

- первый слой: грунт Spectral UNDER 335 соответствующего оттенка серого цвета
- второй слой: базовый лак Spectral Base серия 1000
- третий слой: бесцветный лак напр.Spectral KLAR 515
- рабочая твёрдость - по истечении 1 часа при температуре 60°C или 24 часа при 20°C.

Время сушки:

Перед нанесением бесцветного лака: 5÷10 мин при 20°C.

Вид покрытия перед нанесением бесцветного лака:

Шелковистый.

Чистка инструмента:

Разбавитель Spectral SOLV 855, 875 либо разбавитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения закрытой упаковки 36 месяцев, срок хранения открытой при смешивании компонентов упаковки 12 месяцев при 20°C.

Правила Безопасности:

Согласно Карте Безопасности данного продукта.

*Продукт предназначен для профессионального использования, не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE. Применение в странах Евросоюза возможно лишь при выполнении дополнительных требований Директивы UE 1999/13/WE и местного законодательства, касающегося выполнения вышеуказанных директив.