

## SPECTRAL BASE - Серия 2000

### Описание:

**LINIA 2000** – это базовые лаки «металлик», «неметаллик», «перламутровые», получаемые при смешивании пигментных паст и связывающего SB-2100 по рецептурам NOVOL. Большой эффект и более высокое качество покрытия достигается при наложении поверхностного слоя – бесцветного лака Spectral.

Продукт предназначен для нанесения лакокрасочного покрытия новых легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и прицепов, нанесения покрытий на металлическую и пластмассовую поверхность и т.д.

Данный продукт характеризуется высокой степенью укрывистости и легкостью нанесения.

### Может использоваться на следующих видах поверхностей:

- акриловые, полиуретановые и эпоксидные грунты, старое лаковое покрытие.

### Прпорции смешивания :

	По объёму:
Spectral Base серия 2000	100
Разбавитель Spectral SOLV 875	100*

\*В случае применения цветов с низкой степенью укрывистости допускается уменьшение объёма разбавителя.

### Дополнительные продукты:

Бесцветные лаки серии Spectral.

Грунты и Добавки серии Spectral.

### Рабочая вязкость, сопло окрасочного пистолета, рабочее давление:

При добавлении Разбавителя Spectral:

DIN 4/20°C 19÷20сек,

- HVLP – 2 бар, сопло Ø1.3÷1.4мм
- HP - 3÷4 бар, сопло Ø1.3÷1.4мм


### Подготовка поверхности:

Ранее обработанную поверхность обезжирить и отматировать на сухо P400÷P500 или на мокро P800÷P1000.

### Правила применения:

На соответственно подготовленное и обезжиренное покрытие следует распылить тонкий слой и по окончании испарения 1 ÷ 2 полных слоя базы в пропорции 100:100 с разбавителем В случае применения цветов с низкой степенью укрывистости допускается уменьшение объёма разбавителя. Далее при применении цветов с эффектом «металлик» и «перламутр» наносится тонкий слой для выравнивания цвета и равномерного уложения зерна пигмента. Нанося этот слой, следует увеличить расстояние окрасочного пистолета от покрытия. По истечении 10÷15 минут можно наносить бесцветный лак Spectral.


**Для улучшения укрывистости рекомендуется применение грунтов Spectral соответствующих оттенков серого цвета!**




База серия 2000 100  
Разбавитель 100




Измерительная линейка  
1:1




Разбавить:  
DIN 4/20°C  
19÷20 сек



0,5+1÷2+0,5  
Ø1.3÷1.4 мм



До матирования  
поверхности



рабочая твердость  
после нанесения  
бесцветного лака

**Процесс нанесения:**

- первый слой: грунт Spectral UNDER 335 соответствующего оттенка серого цвета
- второй слой: базовый лак Spectral Base серия 2000
- третий слой: бесцветный лак напр. Spectral KLAR 515
- рабочая твёрдость - по истечении 1 часа при температуре 60°C или 24 часа при 20°C.

**Толщина сухого слоя:**

15÷25 мт – общая.

**Время сушки:**

Перед нанесением бесцветного лака: 5÷10 мин при 20°C.

**Вид покрытия перед нанесением бесцветного лака:**

Шелковистый.

**Чистка инструмента:**

Разбавитель Spectral SOLV 855, 875 либо разбавитель для нитроцеллюлозных продуктов.

**Условия и время хранения:**

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.  
Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения закрытой упаковки 36 месяцев, срок хранения открытой при смешивании компонентов упаковки 12 месяцев при 20°C.

**Правила Безопасности:**

Согласно Карте Безопасности данного продукта.

\*Продукт предназначен для профессионального использования, не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE. Применение в странах Евросоюза возможно лишь при исполнении дополнительных требований Директивы UE 1999/13/WE и местного законодательства, касающегося выполнения вышеуказанных директив.